

Technická informace

AUS Grundweiss

Vnitřní disperzní podkladová barva



POPIS VÝROBKU

Použití	Podkladový nátěr pod vnitřní barvy AUSWAHL na běžné stavební materiály v interiéru jako jsou například: sádkartonové stěrky a desky, tapety, omítky, polystyrenové kazety, vláknocementové, dřevovláknité desky apod.
Vlastnosti	Vytváří matný, hladký a pružný povlak, který vyrovnává savost podkladu a částečně zvyšuje jeho pevnost.
Vzhled	Matný
Materiálová báze	Akrylátová disperze

TECHNICKÁ DATA

Objemová hmotnost	1,55 kg/dm ³
Tloušťka suché vrstvy	0,3 mm

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být suchý, soudržný, vyztužený, zbaven nečistot a látek snižujících přídržnost následné povrchové úpravy (například prach, biotické napadení, staré nesoudržné nátěry apod.). Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Příprava podkladu	Na soudržné, čisté a dostatečně vyztužené podklady lze barvu nanášet bez předchozí zvláštní úpravy podkladu. Savé nebo nerovnoměrně savé podklady ošetřit penetrací AUS Tiefgrund LF.

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	
Příprava materiálu	Barva se před použitím promíchá. V případě potřeby se ředí přidáním max. 5% čisté vody. Na pohledově ucelené plochy dodržovat stejnou konzistenci.
Spotřeba	cca 0,06 l/m ² (1 nátěr)
Aplikace	Na připravený podklad se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním (airless zařízení).
Zvláštní doporučení	Nanáší se ve dvou nátěrech či nástřících. Druhou vrstvu je možné aplikovat až po úplném zaschnutí předchozí. Je nutné dodržovat stálou konzistenci barvy pro ucelené plochy. Pro poslední vrstvu nátěru se ředění nedoporučuje. Přimíchávání jiných přísad je zakázáno.
Doba schnutí	Při teplotě vzduchu +20°C a jeho relativní vlhkosti 65% je doba schnutí přibližně 24 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se doba prodlužuje. Druhý nátěr je možný po 2-3 hodinách.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Bílý
Balení	10 l PVC kbelík, na paletě 33 ks balení, váha palety 462 kg 4 l PVC kbelík, na paletě 72 ks balení, váha palety 403 kg

AUSWAHL

INSTRUKCE

Skladování	Skladovat v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky nevytvrzené hmoty nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Po vytvrzení se likviduje jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný.

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz