



Technická informace

AUS Silikat-Grund

Silikátový penetrační nátěr

POPIS VÝROBKU

Použití	Silikátový penetrační nátěr zvyšuje soudržnost podkladu a omezuje jeho nasákavost. Používá se pod silikátové i silikonové fasádní barvy.
Materiálová báze	Draselné vodní sklo s přidavkem polymerní disperze.

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být suchý, soudržný, zbaven nečistot a látek snižujících přídržnost penetračního nátěru (prach, staré nátěry, biotické napadení atd.).
------------------	---

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Práce neprovádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Rozmezí pracovních teplot je +8°C až +30°C (vzduch i podklad). Nanesenou hmotu vhodným způsobem chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Příprava materiálu	Nátěr je připraven k použití, před aplikací jej pouze krátce promíchejte.
Spotřeba	0,17 – 0,20 l/m ² (jeden nátěr)
Aplikace	Nanáší se plstěným válečkem nebo štětcem v jedné až dvou vrstvách.
Doba schnutí	Vysoká vzdušná vlhkost a nízká teplota prodlužují schnutí. Při teplotě +20°C a relativní vzdušné vlhkosti 65% je možná další pracovní operace na povrchu ošetřené plochy provádět až po úplném vyschnutí nátěru, nejdříve po 4 hodinách.
Čištění nářadí	lhněd po použití vodou

DODÁVKA

Barevný odstín	Transparentní
Balení	5 l, PVC kanystr, na paletě 99 ks balení, váha palety brutto 545 kg

INSTRUKCE

Skladování	Skladovat v původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky materiálu nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz