



Technická informace

AUS Tiefgrund LF

Universální penetrační nátěr

POPIS VÝROBKU

Použití	Universální penetrační nátěr zvyšuje soudržnost podkladu a omezuje jeho nasákavost.
Materiálová báze	Polymerní disperze

PODKLAD

Požadavky	Podklad musí být suchý, soudržný, zbaven nečistot a látek snižující přidrženost penetračního nátěru (prach, staré nátěry, biotické napadení atd.).
------------------	--

ZPRACOVÁNÍ

Podmínky zpracování	Práce neprovádět za deště, mlhy, silného větru a na přímo osluněných plochách. Rozmezí pracovních teplot je +5°C až +30°C (vzduch i podklad). Nanesenou hmotu vhodným způsobem chránit před mrazem a deštěm do úplného vyschnutí.
Příprava materiálu	Před aplikací nátěr upravit na potřebnou konzistenci smícháním 1 dílu koncentrátu a 8 dílů pitné vody. Pro druhý nátěr v poměru 1 díl koncentrátu a 4 díly pitné vody.
Spotřeba	0,02 – 0,03 l/m ² (jeden nátěr)
Aplikace	Nanáší se plstěným válečkem nebo štětcem.
Doba schnutí	Vysoká vzdušná vlhkost a nízká teplota prodlužují schnutí. Při teplotě +20°C a relativní vzdušné vlhkosti 65% je možná další pracovní operace na povrchu ošetřené plochy provádět až po úplném vyschnutí nátěru, nejdříve po 4 hodinách.
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.

DODÁVKA

Barevný odstín	Transparentní
Balení	5 l, PVC kanystr, na paletě 90 ks balení, váha palety 495 kg 1 l, PVC láhev, na paletě 480 ks balení, váha palety 528 kg

INSTRUKCE

Skladování	Na neosluněných místech v suchém prostředí při teplotě min. +5°C. Nejdéle po dobu 12 měsíců od data výroby.
Likvidace	Zbytky materiálu nevylévejte do kanalizace a vodoteče. Likvidujte jako stavební odpad, obaly jako kompozitní odpad.
Bezpečnost	Výrobek není nebezpečný.