



Техническая информация

AUS Deco Putz

Мозаичная штукатурка

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Применение | Мозаичная штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований фасадов и интерьеров. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК). |
| Свойства | Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением. Использование нанотехнологии NANO CODE увеличивает стойкость к ультрафиолетовому излучению. |
| Внешний вид | Зернистость 1,0 – 1,6 мм и 0,8 – 1,2 мм |
| Основа связующего | Акрилатная дисперсия |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|--|
| Плотность | 1450 кг/м ³ |
| Коэффициент сопротивления паропрооницанию μ | 150 |
| Водопоглощение после 24 часов | 0,5 кг/м ² . ч ^{0,5} |
| Адгезия | > 0,3 МПа |
| Реакция на огонь | C |
| Теплопроводность | 0,61 W/(м.К) |

ОСНОВАНИЕ

| | |
|-------------------|--|
| Требования | Основание должно быть ровным, сухим, прочным, созревшим, без загрязнений и веществ, снижающих адгезию покрытия. Непрочные и загрязненные места оснований должны быть удалены и надлежащим образом восстановлены. |
| Подготовка | Перед нанесением штукатурки основание обрабатывают грунтовкой AUS Putzgrund с оттенком сходным с оттенком штукатурки. Штукатурку можно наносить после полного высыхания грунтовки приблизительно через 12 часов. |

ПРИМЕНЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|--|
| Условия применения | Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +30°C, при этом температура основания и штукатурки должна быть также в данном диапазоне. Не проводите работы в дождь, а также при высоких температурах и на поверхностях под воздействием прямых солнечных лучей. Нанесенную штукатурку защищайте соответствующим образом от мороза и дождя до полного высыхания. |
| Подготовка материала | Перед нанесением перемешать штукатурку. |
| Расход | Зернистость 1,0 – 1,6 мм: 4,0 – 4,5 кг/м ² Зернистость 0,8 – 1,2 мм: 2,5 – 3,2 кг/м ² |
| Нанесение | Наносится гладилкой из нержавеющей стали. Разравнивается до толщины равной размеру зерна. Следить за равномерным нанесением материала и избегать наложений. |
| Рекомендации | Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного почерка. Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо |

AUSWAHL

использовать материал из одной партии или заранее смешать материалы из различных партий.

Время высыхания При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время набора прочности составляет приблизительно 24 часа. При более низких температурах и более высокой влажности, время увеличивается.

Чистка инструмента Помыть водой сразу после использования.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Цвет 56 цветовых оттенков

Упаковка Ведро 25 кг, 24 шт. на поддоне, вес поддона 600 кг
Ведро 12 кг, 33 шт. на поддоне, вес поддона 396 кг

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Хранение В сухом помещении при температуре как минимум +5°C, не более 12 месяцев с момента изготовления.

Ликвидация Остатки незатвердевшей штукатурки не выливать в канализацию и водоемы. После затвердевания утилизировать как строительные отходы, отходы упаковки в качестве отходов композиционного материала.

Безопасность Продукт не является опасным.