



Техническая информация AUS Kolloidale-Farbe Фасадная краска

ОПИСАНИЕ

Применение	Краска предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных материалов, таких как цементные, известковые и дисперсионные штукатурки. Особенно пригодны в качестве выравнивающего покрытия для наружных систем теплоизоляции (СФТК).
Свойства	Создает на поверхности основания матовое покрытие. Характеризуется хорошей укрывистостью, высокой паропроницаемостью и стойкостью к механическим повреждениям, высокими водоотталкивающими свойствами, стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Внешний вид	Матовый
Основа связующего	Коллоидный диоксид кремния

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность	1,5 кг/дм ³
Коэффициент сопротивления паропроницанию μ	550
Водопоглощение после 24 часов	0,05 кг/м ² . ч ^{0,5}
Толщина сухого слоя	0,3 мм

ОСНОВАНИЕ

Требования	Основание должно быть сухим, прочным, созревшим, без загрязнений и веществ, снижающих адгезию покрытия (например, пыль, биотические поражения, старая отслоившаяся краска и т.д.).
Подготовка	Подготовленное основание обрабатывают проникающей грунтовкой AUS Tiefgrund LF.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия применения	Не проводите работы в дождь, при тумане, а также при высоких температурах и на поверхностях под воздействием прямых солнечных лучей. Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +30°C (воздух и основание). Нанесенную краску защищайте соответствующим образом от мороза и дождя до полного высыхания.
Подготовка материала	Перед нанесением перемешать краску. При необходимости можно разбавить, добавив не более 5% питьевой воды. На всей поверхности фасада придерживаться одинаковой консистенции краски.
Расход	0,13 - 0,17 л/м ² (в 1 слой)
Нанесение	На подготовленное основание наносить кистью, валиком или методом распыления.
Рекомендации	В зависимости от впитывающей способности основания наносят 1 или 2 слоя краски. При двухслойном нанесении время между слоями сушки не менее 4 часов. Не смешивать с другими покрытиями. Работать следует равномерно и без перерывов.
Время высыхания	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время высыхания составляет приблизительно 24 часа. При более низких температурах и более высокой влажности, время увеличивается. Следующий слой можно наносить через 4 - 6 часов.
Чистка инструмента	Помыть сразу после использования.

AUSWAHL

ФОРМА ПОСТАВКИ

Цвет	Белая или по палитре AUSWAHL
Упаковка	Ведро 10 литров, 33 шт. на поддоне, вес поддона 528 кг

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Хранение	В сухом помещении при температуре как минимум +5°C, не более 12 месяцев с момента изготовления.
Ликвидация	Остатки незатвердевшей краски не выливать в канализацию и водоемы. После затвердевания утилизировать как строительные отходы, отходы упаковки в качестве отходов композиционного материала.
Безопасность	Продукт не является опасным.

Auswahl s.r.o.
Smečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz