



Техническая информация

AUS Mineralputz K, R

Минеральная декоративная штукатурка

ОПИСАНИЕ

Применение	Предназначена для окончательной отделки поверхностей обычных строительных оснований на фасадах и в интерьерах. В частности, рекомендуется в качестве окончательной отделки поверхности внешних теплоизоляционных контактных систем (СФТК).
Свойства	Штукатурка легко наносится, а после отверждения является стойкой к атмосферным воздействиям, обладает высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением.
Свойства	AUS Mineralputz K <ul style="list-style-type: none">- бороздчатая структура- 20 (2,0 мм), 30 (3,0 мм) AUS Mineralputz R <ul style="list-style-type: none">- шероховатая структура- 15 (1,5 мм), 20 (2,0 мм), 30 (3,0 мм)
Основа связующего	Смесь минеральных вяжущих, обогащенная органическими добавками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Коэффициент сопротивления паропроницанию μ	19
Плотность	1750 кг/м ³
Теплопроводность	0,640 W/(м.К)
Реакция на огонь	F

ОСНОВАНИЕ

Требования	Основание должно быть ровным, сухим, прочным, выдержанным, очищенным от грязи и веществ, уменьшающих прочность сцепления раствора (например, пыль, биотические образования, старые отслоившиеся лакокрасочные покрытия и т.п.). Рыхлые и загрязненные участки основания должны быть удалены и при необходимости отремонтированы.
Подготовка	Впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой Tiefgrund LF. Перед нанесением штукатурки основание обрабатывают грунтовкой AUS Putzgrund.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия применения	Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +30°C, при этом температура основания, теплоизоляционного материала и рабочего раствора должна быть также в данном диапазоне. Не проводите работы в дождь, а также при высоких температурах на поверхностях под воздействием прямых солнечных лучей. Нанесенный раствор защищайте соответствующим образом от мороза и дождя до затвердевания.
Время применения	Время использования 120 мин. при +20 °С.
Количество воды затворения	5 - 6 л питьевой воды на 25 кг сухой смеси.
Подготовка материала	Штукатурка AUS Mineralputz добавляется в чистую воду и перемешивается в течении 2-10 минут в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью тихходной мешалки (максимум 400 об./мин.) до готовой к применению консистенции. Таким образом подготовленный раствор оставляют на 5 мин. выстояться. Перед применением раствор повторно в течение короткого времени перемешать.

AUSWAHL

Расход	AUS Mineralputz K 20: около 3,0 кг/м ² AUS Mineralputz K 30: около 4,0 кг/м ² AUS Mineralputz R 15: около 2,5 кг/м ² AUS Mineralputz R 20: около 3,0 кг/м ² AUS Mineralputz R 30: около 4,0 кг/м ²
Нанесение	AUS Mineralputz R - шероховатая структура: Наносится шпателем из нержавеющей стали слоем толщиной в размер зерна, а затем после непродолжительного схватывания затирается с учетом зернистости и структурируется пластмассовой теркой. AUS Mineralputz K - бороздчатая структура: Наносится шпателем из нержавеющей стали слоем толщиной в размер зерна, а затем после непродолжительного схватывания затирается с учетом зернистости и структурируется пластмассовой теркой. Структурирование материала проводится, в одном выбранном направлении, пластиковой теркой до получения ярко выраженной фактуры.
Рекомендации	Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного «почерка». Чтобы избежать видимых наложений, необходимо поставить достаточное количество работников на каждый участок. Наносить быстро в технике мокрое по мокрому. Как выравнивающую краску использовать AUS Farbe, AUS Silikonfarbe, AUS Silikatfarbe или AUS Kolloidale-Farbe.
Время высыхания	Время набора прочности штукатурки зависит от температуры, силы ветра и относительной влажности воздуха. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время выдержки составляет как минимум 2 дня.
Чистка инструмента	Помыть водой сразу после использования.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Цвет	Натурально-белый
Упаковка	Мешок 25 кг, 42 мешков на поддоне, вес поддона 1050 кг.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Хранение	В сухом помещении при температуре как минимум +5°C, не более 12 мес. с момента изготовления.
Ликвидация	Остатки высохшего раствора ликвидируйте в качестве строительных отходов, упаковку в качестве отходов композитного материала.
Безопасность	Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки / маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.

Auswahl s.r.o.
Smečková 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz