



Техническая информация

AUS Modellierputz

Декоративная мелкозернистая штукатурка

ОПИСАНИЕ

Применение	Финишная креативная отделка поверхности традиционных строительных оснований для интерьера и фасада. Подходит для внешних систем теплоизоляции (СФТК).
Свойства	Легко обрабатывается, с высокой эластичностью после отверждения, устойчива к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Обладает высокой адгезией к выбранным основаниям и низким водопоглощением. Широкие возможности создания разнообразных поверхностей. Возможность создания и гладких фасадов.
Внешний вид	
Основа связующего	Дисперсия на основе синтетических смол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Зернистость	0,5 мм
Плотность	1700 кг/м ³
Коэффициент сопротивления паропрооницанию μ	150
Водопоглощение после 24 часов	0,17 кг/м ² . ч ^{0,5}
Адгезия	> 0,3 МПа
Реакция на огонь	C
Теплопроводность	0,68 W/(м.К)

ОСНОВАНИЕ

Требования	Основание должно быть ровным, сухим, прочным, созревшим, без загрязнений и веществ, снижающих адгезию покрытия. Непрочные и загрязненные места оснований должны быть удалены и надлежащим образом восстановлены.
Подготовка	Перед нанесением штукатурки основание обрабатывают грунтовкой AUS Putzgrund с оттенком сходным с оттенком штукатурки. Штукатурку можно наносить после полного высыхания грунтовки приблизительно через 12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Условия применения	Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +30°C, при этом температура основания и штукатурки должна быть также в данном диапазоне. Не проводите работы в дождь, а также при высоких температурах и на поверхностях под воздействием прямых солнечных лучей. Нанесенную штукатурку защищайте соответствующим образом от мороза и дождя до полного высыхания.
Подготовка материала	Перед нанесением перемешать штукатурку. Для регулировки консистенции можно добавить 0,3 - 0,7 литров питьевой воды на 25 кг.
Расход	Расход зависит от состояния основы и метода нанесения.
Нанесение	Смотрите Технологическую инструкцию – Креатив поверхности AUSWAHL.
Рекомендации	Для достижения равномерной структуры соприкасающиеся поверхности должен обрабатывать один человек, чтобы избежать отличий в структуре из-за различного почерка. Во избежание видимых наложений на каждом уровне лесов необходимо поставить достаточное количество работников, чтобы они работали друг за другом в технике мокрое по мокрому. Из-за использования натуральных наполнителей возможны небольшие колебания цветового тона. Поэтому на соприкасающихся

AUSWAHL

поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или заранее смешать материалы из различных партий.

Время высыхания При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время набора прочности составляет приблизительно 24 часа. При более низких температурах и более высокой влажности, время увеличивается.

Чистка инструмента Помыть сразу после использования.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Цвет Белая или по палитре AUSWAHL

Упаковка Ведро 25 кг, 24 шт. на поддоне, вес поддона 600 кг

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Хранение В сухом помещении при температуре как минимум +5°C, не более 12 месяцев с момента изготовления.

Ликвидация Остатки незатвердевшей краски не выливать в канализацию и водоемы. После затвердевания утилизировать как строительные отходы, отходы упаковки в качестве отходов композиционного материала.

Безопасность Продукт не является опасным.
