

## Техническая информация

# AUS Putzgrund

## Грунтовка под штукатурку



### ОПИСАНИЕ

<b>Применение</b>	Грунтовка применяется для подготовки оснований перед нанесением большинства декоративной фасадных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания и улучшает адгезию штукатурки.
<b>Свойства</b>	Ограничивает водопоглощение основания, повышает адгезию штукатурки и в то же время облегчает ее нанесение.
<b>Основа связующего</b>	Дисперсия на основе синтетических смол

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность	1400 кг/м <sup>3</sup>
Коэффициент сопротивления паропрооницанию $\mu$	800
Водопоглощение после 24 часов	0,05 кг/м <sup>2</sup> , ч <sup>0,5</sup>
Толщина сухого слоя	макс 1,0 мм

### ОСНОВАНИЕ

<b>Требования</b>	Основание должно быть сухим, прочным, созревшим, без загрязнений и веществ, снижающих адгезию покрытия (например, пыль, биотические поражения, старая отслоившаяся краска и т.д.).
-------------------	--

### ПРИМЕНЕНИЕ

<b>Условия применения</b>	Не проводите работы в дождь, при тумане, а также при высоких температурах и на поверхностях под воздействием прямых солнечных лучей. Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +30°C (воздух и основание). Нанесенную грунтовку защищайте соответствующим образом от мороза и дождя до полного высыхания.
<b>Подготовка материала</b>	Перед нанесением перемешать грунтовку. Для изменения консистенции можно добавить не более 5% питьевой воды.
<b>Расход</b>	приблизительно 0,30 кг/м <sup>2</sup>
<b>Нанесение</b>	На подготовленное основание наносить кистью или валиком.
<b>Время высыхания</b>	Высокая влажность воздуха и низкие температуры увеличивают время высыхания. При температуре + 20° С и относительной влажности воздуха 65% последующие работы на обработанной поверхности возможно проводить после того, как она полностью высохла, не ранее чем через 4 часа.
<b>Чистка инструмента</b>	Помыть водой сразу после использования.

### ФОРМА ПОСТАВКИ

<b>Цвет</b>	Белая или по палитре AUSWAHL
<b>Упаковка</b>	Ведро 12 кг, 33 шт. на поддоне, вес поддона 396 кг Ведро 3,5 кг, 96 шт. на поддоне, вес поддона 336 кг

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

<b>Хранение</b>	В сухом помещении при температуре как минимум +5°C, не более 12 месяцев с момента изготовления.
<b>Ликвидация</b>	Остатки незатвердевшей грунтовки не выливать в канализацию и водоемы. После затвердевания утилизировать как строительные отходы, отходы упаковки в качестве отходов композиционного материала.
<b>Безопасность</b>	Продукт не является опасным.